

Silicona Profesional

Agorex 700 Baño y Cocina

Sellante de silicona para baños y cocinas

Características

- Excelente adherencia
- Permite uniones flexibles, resistentes a golpes y vibraciones
- Contiene fungicida, lo que previene la formación de hongos.
- Rápido fraguado
- Alta resistencia al envejecimiento
- Alta resistencia a los agentes químicos y atmosféricos
- Mantiene sus propiedades incluso ante años de exposición

Campo de Aplicación

- Ideal para sellar lavamanos, tinas, lavaplatos, muebles de cocina, etc.
- Materiales diversos como aluminio, vidrio, cerámica, azulejo y madera.
- Sellado en frigoríficos y contenedores.
- Sistemas de aire acondicionado

Preparación del Sustrato

Las superficies a sellar deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo, grasa y humedad. Se recomienda colocar cinta autoadhesiva en las zonas donde se quiere evitar la adhesión (contornos).



Aplicación

Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45°.

Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola de calafateo y aplicar Agorex Silicona 700 en forma de cordón continuo. Para cortar el flujo, retorne el propulsor de la pistola.

Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado.

Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

OBSERVACIONES

Evitar el contacto del sellante de silicona con los ojos y la piel. Lavar cuidadosamente todo remanente con agua.

Las siliconas no pueden ser pintadas.

La silicona durante su proceso de fraguado libera ácido acético, el que puede irritar los ojos.

Usar sólo sobre metales previamente tratados con pintura anticorrosiva.

No recomendado para sellado estructural ni juntas en inmersión permanente.

No recomendado su uso en acuarios.
(Fungicida)

Información Técnica

Composición	Silicona fragüe acético
Densidad	1.01 g/cm ³
Aspecto	Pasta transparente o blanca
Formación de Piel	10 – 20 min
Tiempo de secado	24 hr con cordón de 3 mm (20°C, 55% H.R.)
Dureza Shore A	22 – 25 (DIN 53505, ASTM D2240)
Módulo Elástico	0.38 N/mm ² (DIN52455,ASTM D412)
Elongación a ruptura	> 275 % (DIN 52455, ASTM D412)
Rendimiento	32 m lineales por cartucho con cordón de 3 mm.
Tiempo almacenamiento	30 meses (23°C, 55%HR)
Temperatura de servicio	-50°C a 150°C
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C
Temperatura de transporte	-20°C a 50°C
Temperatura de aplicación	+5°C a 40°C

Presentaciones

Cartucho: 300 ml

Cuidado y almacenamiento

Limpieza

Limpie las herramientas inmediatamente después de su uso con solvente de limpieza.

Almacenamiento

Guarde y mantenga los envases bien cerrados y a temperatura ambiente. Evite temperaturas inferiores a +10°C y por encima de los 30°C.

Productos Complementarios

Agorex 600
Agorex 1100
Agorex FT 101
Agorex Silicona neutra
Agorex Tapagoteras
Agorex Espuma expansiva

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Agorex 700 baño y cocina se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en www.agorex.cl o llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 2473600.
Intoxicaciones: 6353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere. No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto

Henkel Chile Ltda.
Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel: (56) (2) 2381 7200
www.henkel.cl / www.agorex.cl